

**article: Studio BO FR****art. no.: 0018**

Studio BO FR jest tkaniną trudnopalną, zaciemniającą dedykowaną do zamówień kontraktowych oraz dla „bezpiecznego domu”.

Jest to nowoczesna tkanina posiadająca skoordynowany kolorystycznie tył, dostępna w wersji roletowej (wersja verticalowa na zamówienie) oraz bardzo przystępnej cenie.

### **Właściwości tkaniny**

- Tkanina trudnopalna zgodnie z normą DIN EN 13501
- Pokryta z obu stron
- Blockout,
- Można stosować w wilgotnych pomieszczeniach
- Wysoka odporność na światło

### **Obróbka, zalecenia producenta**

W przypadku stosowania tkaniny “length for drop”, zalecamy równe przycięcie obu boków minimum po 5 cm w celu zminimalizowania różnicy napięcia.

### **Dane techniczne**

materiał:	100% PES
dostępne kolory:	9
szerokość:	2700 mm (106.3")
długość rolki:	30 m   33"
grubość:	ok. 0,34 mm / 0.013"
waga:	ok. 255 g/m <sup>2</sup>
cięcie:	na zimno
zgrzewanie:	tak
klejenie:	tak
szycie:	tak
czyszczenie:	może być czyszczona wilgotną szmatką

**article: Studio BO FR**

**art. no.: 0018**

## Dane optyczne

	<b>Light fastness DIN 54004</b>	<b>reflection %</b>	<b>transmission %</b>	<b>absorption %</b>
0018-001 weiss	≥ 5	76	0	24
0018-002 ecru	≥ 5	70	0	30
0018-003 natur	≥ 5	52	0	48
0018-005 taupe	≥ 5	18	0	82
0018-009 navy	≥ 5	8	0	92
0018-012 hellgrau	≥ 5	35	0	65
0018-013 dunkelgrau	≥ 5	9	0	91
0018-014 greige	≥ 5	33	0	67
0018-015 schwarz	≥ 5	5	0	95

Zakres testu RTA:

Światło widzialne 400 - 700nm, testy na życzenie, urządzenie do badań: spectro fotometr.  
Produkt testowany zgodnie z normą DIN EN 410 (DIN 67507) po lewej stronie tkaniny.

Dane techniczne to średnie wartości z różnych testów.

Dane techniczne podane na tej karcie wykluczają odpowiedzialność producenta z tytułu wypłaty jakichkolwiek odszkodowań .